

Spirála vhodná pro ochranu hydraulických potrubí a jejich rozvodů, kde je vyžadován vysoký stupeň samozhášivosti a požární odolnosti.

Odolává abrazi, nárazům, UV záření, olejům, ozónu a plamenům.

- **Materiál:** derivát HDPE
- **Teplotní rozsah použití:** -30°C - +110°C
- **Hustota:** 1,05 g/ml
- **Tvrdost Shore D:** 68
- **Rychlost objemu taveniny** (230°C/2,16 kg): 10min 1 MVR
- **Bod měknutí VICAT** (50N): 75°C
- **Pevnost v tahu při kluzu:** -1/-2 Mpa 18
- **Prodloužení při přetržení:** -1/-2 > 100 %
- **Odolnost proti ohni:** UL 94.V0

## Selected variant

<b>Product name</b>	Protective spirals FR - Extra
<b>Product code</b>	0
<b>Climb P</b>	22-23
<b>Outer diameter D (mm)</b>	32
<b>ID inside diameter (mm)</b>	27
<b>Weight/1m (kg)</b>	0,260
<b>Wall thickness T (mm)</b>	2,7

## Variants

Product name	Product code	QTY	Climb P	Outer diameter D (mm)	ID inside diameter (mm)	Weight/1m (kg)	Wall thickness T (mm)
Protective spirals FR - Extra	30592	0	12-14	16	13	0,080	2
FR - Extra protective spirals	30594	0	20-21	25	20	0,140	2,5
Protective spirals FR - Extra	30593	0	0,077	20	16	0,115	2
Protective spirals FR - Extra	30595	0	22-23	32	27	0,260	2,7

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Product name	Product code	QTY	Climb P	Outer diameter D (mm)	ID inside diameter (mm)	Weight/1m (kg)	Wall thickness T (mm)
Protective spirals FR - Extra	30596	0	25-26	40	34	0,300	3
Ochranné špirály FR - Extra	30597	0	29-31	50	43	0,520	3,3

**A components s.r.o.**Bohunická 493/81  
619 00 BrnoWeb: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

**Maloobchodní prodej**

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.